

STRADA PADANA INFERIORE NR. 112

10023 CHIARI (TO)

P.IVA/C.F. 05069890019

TEL. 0119478327

e-mail [cma@cmaasfalti.it](mailto:cma@cmaasfalti.it) sito internet [www.cmaasfalti.it](http://www.cmaasfalti.it)

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Conformemente al Regolamento Delegato UE 574/2014)

N. 1/2026

Codice di identificazione del prodotto tipo (1)		<b>AGGREGATO RICICLATO SELEZIONATO 0-31,5 LOTTO 1/2026</b>		
Usi previsti (2)		<b>Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade</b>		
Fabbricante (3)		<b>C.M.A. S.R.L. Strada Padana Inferiore n° 112 - Chieri TO P.IVA 05069890019</b>		
Sistemi di VVCP (5)		<b>2+</b>		
Norma armonizzata (6a)		<b>EN 13242:2002+A1:2007</b>		
Organismo Notificato (6a)		<b>Q-Aid S.r.l. 2716</b>		
<b>Prestazioni Dichiarate (7)</b>				
Caratteristiche essenziali	Prestazione			Specifica Tecnica Armonizzata
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato	(d/D)	<b>0-31,5</b>	EN 13242:2002+A1:2007
	Granulometria	Categoria	<b>GA<sub>85</sub></b>	
	Indice di appiattimento	Categoria FI	<b>FI<sub>20</sub></b>	
	Indice di forma	Categoria SI	<b>SI<sub>20</sub></b>	
	Massa volumica dei granuli saturi a superficie asciutta	Valore dichiarato [Mg/m <sup>3</sup> ]	<b>2.41</b>	
Purezza	Contenuto di fini	Categoria f	<b>f<sub>7</sub></b>	
	Qualità dei fini	Valore dichiarato SE	<b>34</b>	
Percentuale di particelle frantumate	Percentuale di particelle rotte e frantumate	Categoria C	<b>C<sub>50/10</sub></b>	
Resistenza alla frammentazione / frantumazione	Coefficiente Los Angeles	Categoria LA	<b>LA<sub>30</sub></b>	
Assorbimento di acqua	Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato W (%)	<b>3.97</b>	
Stabilità volumetrica	Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	Categoria V	<b>NDP</b>	
Composizione/contenuto	Classificazione dei costituenti dell'aggregato riciclato	Categoria Rcug	<b>Rcug<sub>50</sub></b>	
		Categoria Rb	<b>Rb<sub>30-</sub></b>	
		Categoria Ra	<b>Ra<sub>30</sub></b>	
		Categoria X	<b>X<sub>1-</sub></b>	
	Solfati idrosolubili	Categoria SS	<b>SS<sub>0,7</sub></b>	



STRADA PADANA INFERIORE NR. 112

10023 CHIARI (TO)

P.IVA/C.F. 05069890019

TEL. 0119478327

e-mail [cma@cmaasfalti.it](mailto:cma@cmaasfalti.it) sito internet [www.cmaasfalti.it](http://www.cmaasfalti.it)

	Zolfo Totale	Categoria S	S <sub>1</sub>	
Resistenza all'attrito	Resistenza all'usura	Categoria M <sub>DE</sub>	MDE <sub>30</sub>	
Durabilità	Resistenza al gelo/disgelo	Categoria F	F <sub>4</sub>	
	"Sonnenbrand" del basalto	Categoria SB	NDP	
Sostanze pericolose	Allegato 1 Tabella 2 del D.M. 127/2024	Conforme		

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Chieri li, 17/03/2026